

SPINNING YARN QUALITY CRITERION

CD-32

Yarn count (Ne) : 32/1
Yarn composition : 100%CO

FINENESS :

$CV_{Ne} \%$: 1.5
 $\Delta_{Ne} \%$: ± 1.0

YARN TWIST :

Yarn twist (T.P.M) : 857
CV twist ($CV_k \%$) : 3.5
 Δ twist ($(\Delta_k \%)$) : ± 2

YARN STRENGTH :

Absolute strength P (cN) : 295
Relative strength Po (cN / Tex) : 16
CV strength ($CV_P \%$) : 8.1
Breaking elongation (E %) : 6.5

UNEVENNESS :

Uster unevenness (U%) : 12
CV uster unevenness ($CV_m \%$) : 15.0
Thins / km (-50%) : 10
Thicks / km (+50%) : 150
Neps / km (+200%) : 210
Hairiness (H %) : 6.8