

SPINNING YARN QUALITY CRITERION

TR20/1

Yarn count (Ne) : 20/1
Yarn composition : 65/35

FINENESS :

$CV_{Ne} \%$: 1.2
 $\Delta_{Ne} \%$: ± 1.0

YARN TWIST :

Yarn twist (T.P.M) : 670
CV twist ($CV_k \%$) : 3.5

YARN STRENGTH :

Absolute strength P (cN) : 800
Relative strength P_o (cN / Tex) : 27.12
CV strength ($CV_P \%$) : 7.5
Breaking elongation (E %) : 16

UNEVENNESS :

Uster unevenness (U%) : 8.2
CV uster unevenness ($CV_m \%$) : 10.3
Thins / km (-50%) : 3
Thicks / km (+50%) : 5
Neps / km (+200%) : 10
Hairiness (H %) : 6.3