

SPINNING YARN QUALITY CRITERION

TR24/1

Yarn count (Ne) : 24/1
Yarn composition : 65/35

FINENESS :

$CV_{Ne} \%$: 1.2
 $\Delta_{Ne} \%$: ± 1.0

YARN TWIST :

Yarn twist (T.P.M) : 720
CV twist ($CV_k \%$) : 3.5
 Δ twist ($(\Delta_k \%)$) : ± 2

YARN STRENGTH :

Absolute strength P (cN) : 580
Relative strength P_0 (cN / Tex) : 23.60
CV strength ($CV_P \%$) : 9.8
Breaking elongation (E %) : 14

UNEVENNESS :

Uster unevenness (U%) : 8.7
CV uster unevenness ($CV_m \%$) : 11.0
Thins / km (-50%) : 4
Thicks / km (+50%) : 8
Neps / km (+200%) : 15
Hairiness (H %) : 5.8