

SPINNING YARN QUALITY CRITERION

TR32/1

Yarn count (Ne) : 32/1
Yarn composition : 65/35

FINENESS :

$CV_{Ne} \%$: 1.5
 $\Delta_{Ne} \%$: ± 1.0

YARN TWIST :

Yarn twist (T.P.M) : 824
CV twist ($CV_k \%$) : 3.5
 Δ twist ($(\Delta_k \%)$) : ± 2

YARN STRENGTH :

Absolute strength P (cN) : 400
Relative strength P_o (cN / Tex) : 21.70
CV strength ($CV_P \%$) : 11.3
Breaking elongation (E %) : 12.7

UNEVENNESS :

Uster unevenness (U%) : 10.2
CV uster unevenness ($CV_m \%$) : 12.8
Thins / km (-50%) : 8
Thicks / km (+50%) : 16
Neps / km (+200%) : 30
Hairiness (H %) : 5