

SPINNING YARN QUALITY CRITERION

TR-60

Yarn count (Ne) : 60/1
Yarn composition : 65/35

FINENESS :

$CV_{Ne} \%$: 1.7
 $\Delta_{Ne} \%$: ± 1.0

YARN TWIST :

Yarn twist (T.P.M) : 1082
CV twist ($CV_k \%$) : 3.5
 Δ twist ($(\Delta_k \%)$) : ± 2

YARN STRENGTH :

Absolute strength P (cN) : 200
Relative strength P_o (cN / Tex) : 20.35
CV strength ($CV_P \%$) : 15.2
Breaking elongation (E %) : 10.5

UNEVENNESS :

Uster unevenness (U%) : 13.6
CV uster unevenness ($CV_m \%$) : 17.0
Thins / km (-50%) : 85
Thicks / km (+50%) : 100
Neps / km (+200%) : 210
Hairiness (H %) : 3.8