

SPINNING YARN QUALITY CRITERION TR-60(80%/20%)

Yarn count (Ne) : 60/1
Yarn composition : 80/20

FINENESS :

$CV_{Ne} \%$: 2
 $\Delta_{Ne} \%$: ± 1.0

YARN TWIST :

Yarn twist (T.P.M) : 1082
CV twist ($CV_k \%$) : 3.5
 Δ twist ($(\Delta_k \%)$) : ± 2

YARN STRENGTH :

Absolute strength P (cN) : 250
Relative strength P_o (cN / Tex) : 25.43
CV strength ($CV_P \%$) : 12
Breaking elongation (E %) : 10.3

UNEVENNESS :

Uster unevenness (U%) : 12.6
CV uster unevenness ($CV_m \%$) : 15.8
Thins / km (-50%) : 55
Thicks / km (+50%) : 65
Neps / km (+200%) : 110
Hairiness (H %) : 3.8